

Nombre: LAMINA DE ABS

SKU: 0373-0020-0800 al 0806

Descripción general

Lámina termoplástica con alta resistencia al impacto y buena estabilidad dimensional. Fácil de termoformar, pintar, pegar y mecanizar. Disponible en acabado cara mata y cara brillante para aplicaciones industriales y comerciales.

Nota: Se recomienda preparar la lámina antes de pintar. Lavar con agua y jabón para quitar grasa y polvo y usar alcohol isopropílico. Lijar suavemente (grano 400–600) y aplicar un primer especial para plásticos.

Especificaciones técnicas

Propiedades

Propiedad	Rango aproximado según tipo (CF-610A/B a CF-610X)
Resistencia a la tracción	32 – 39 MPa (ISO 527)
Deformación por tracción	30 – 40 %
Resistencia a la flexión	42 – 47 MPa (ISO 178)
Módulo de flexión	1900 – 2150 MPa
Impacto Izod	18 – 22 kJ/m ² (ISO 180)
Resistencia (ASTM D256)	220 – 250 J/m
Temperatura de distorsión térmica	82 – 83.5 °C (ISO 75)
VICAT (50°C/h)	90 – 92 °C (ISO 306)
Tasa de flujo de fusión (220°C, 10kg)	30 – 60 g/10 min
Peso específico	1.17 – 1.20 g/cm ³
Inflamabilidad UL-94	VO / 5VA (según espesor y grado)

Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Lámina

Dimensiones del empaque: 120x244m

echa de elaboración: 2025-10-13





Lámina	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
0373-0020-0805								
blanco 3mm	0.3	СМ	244	СМ	122	СМ	9.4	KG
0373-0020-0806								
blanco 6mm	0.6	СМ	244	СМ	122	СМ	18.8	KG
0373-0020-0801								
negro 3mm	0.3	CM	244	СМ	122	СМ	9.4	KG
0373-0020-0800								
negro 6mm	0.6	СМ	244	CM	122	СМ	18.2	KG

Recomendaciones de uso

Manejo

- Mantener en lugar seco, fresco y lejos de las fuentes de calor o luz directa.
- Apilar sobre superficies planas, limpias y cubiertas para evitar deformaciones o contaminación del material.
- Evitar exposición prolongada a humedad antes del termoformado.

Recomendaciones adicionales

- Apto para termoformado, CNC, troquelado, pegado y pintado.
- El grado adecuado debe seleccionarse según el tipo de aplicación: bajos costo (CF-610A), brillo alto (CF-610F), alta resistencia (CF-6105V), o resistencia a fuego (CF-610X).

Notas: Los datos técnicos se basan en pruebas internas del fabricante y pueden variar ligeramente. Se recomienda validar en pruebas específicas antes de la aplicación final.

echa de elaboración: 2025-10-13







Aplicaciones

Aplicación principal:

- Termoformado de piezas automotrices (interiores, tableros, consolas, etc.)
- Fabricación de maletas rígidas y carcasas de herramienta.
- Señalización, displays y punto de venta.
- Componentes electrónicos y electrodomésticos.
- Mobiliario escolar, industrial y recreativo.
- Modelado y prototipos (industria y diseño).

Mercado

- Sector automotriz
- Industria manufacturera
- Refrigeración y climatización
- Construcción y arquitectura
- Sector publicitario
- Transporte y logística
- Mobiliario y diseño
- Electrónica y tecnología

Normativas

ASTM D256 - RESISTENCIA AL IMPACTO

Descripción: Norma que mide la resistencia al impacto de materiales plásticos mediante el método de péndulo Izod o Charpy. Determina la energía absorbida durante la fractura del material expresada en J/m o kJ/m².

VICAT - TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO

Descripción: Método que determina la temperatura a la cual un material plástico se reblandece bajo una carga específica. Mide el punto de deflexión térmica expresado en °C, indicando el límite de uso térmico del material.

INFLAMABILIDAD UL-94 - CLASIFICACIÓN DE FLAMABILIDAD

Descripción: Norma que clasifica la resistencia a la ignición de materiales plásticos. Las clasificaciones van desde V-0 (autoextinguible), V-1 (ignición lenta) hasta V-2 y HB (combustión horizontal). Determina el comportamiento del material frente al fuego.

echa de elaboración: 2025-10-13







Productos alternativos en liquidación

SKU	Espesor	Color	Medida	Peso
0373-0020-0100	3mm	Blanco	1.22x2.44m	9,4kg
0373-0020-0150	6mm	Blanco	1.22x2.44m	18.8kg
0373-0020-0700	3mm	Negro	1.22x2.44m	9,4kg
0373-0020-0750	6mm	Negro	1.22x2.44m	18,2kg

Imágenes del producto



2025-10-13 echa de elaboración:



