

VINIL TEXTIL COLORTEX FOTOLUMINISCENTE

Clave:

4964-7140 AL 4964-7145

DESCRIPCIÓN

Vinil termotransferible Fotoluminiscente a base de PU, está diseñado para crear excepcionales diseños en tus prendas que dan un efecto de brillo duradero en la oscuridad.

- **Espesor:** 160 (210) micrones.
- **Ancho:** 51 centímetros
- **Largo:** 25 metros.
- **Colores disponibles:** amarillo, amarillo neón, naranja neón, rosa neón, verde neón y azul neón.
- **Durabilidad:** 20 lavadas aproximadamente. Se recomienda lavar con el grafico hacia dentro.
- **Unidad de venta:** metro y rollo.

APLICACIONES

Vinil textil ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster, tales como:

- Playeras.
- Ropa deportiva.
- Uniformes.
- Gorras.
- Sombrillas, entre otros.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Película plástica.
Vida de anaquel.	12 meses.

MANEJO

Parámetros recomendados.

- **Temperatura de la plancha:** 140°C a 150°C.
- **Tiempo:** 8 a 12 segundos.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en caliente y tibio.

Instrucciones de aplicación.

- **Paso 1.** Realizar el diseño.
- **Paso 2.** Recortar el material en modo espejo (se recomienda utilizar cuchilla de corte a 45°).
- **Paso 3.** Depilar el vinil.
- **Paso 4.** Pre calentar la prenda en la plancha para retirar la humedad.
- **Paso 5.** Colocar el grafico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.
- **Paso 6.** Planchar el grafico de 8 a 12 segundos a una temperatura de 140°C a 150°C con una presión media.
- **Paso 7.** Retirar el liner en caliente o tibio.

Nota: los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

Instrucciones de lavado.



Lavar en maquina estándar.



No planchar.



No lavar junto con objetos afilados.



Utilizar detergente estándar.



avance

• Imagina • Crea • Innova

Lavar a una temperatura aproximada de 40°C.

1. ELABORÓ: COMPRAS
2. FECHA: 28 / 10 / 2020

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceyec.com.mx
www.avanceyec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114