

VINIL TEXTIL SUBLIMABLE COLORETEX SUBLI-FLOCK

 Clave:
4964-7511

DESCRIPCIÓN

Vinil termotransferible De Sublimación Aterciopelado fabricado para transferir imágenes impresas sobre vinil textil.

- **Espesor:** 540 micrones.
- **Ancho:** 44 centímetros
- **Largo:** 25 metros.
- **Colores disponibles:** blanco.
- **Durabilidad:** 20 lavadas aproximadamente. Se recomienda lavar con el grafico hacia dentro.
- **Unidad de venta:** metro y rollo.

APLICACIONES

Vinil textil ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster, tales como:

- Playeras.
- Ropa deportiva.
- Uniformes.
- Gorras.
- Sombrillas, entre otros.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Película plástica.
Vida de anaquel.	12 meses.

MANEJO

Parámetros recomendados.

- **Temperatura de la plancha:** 180°C para proceso de sublimación y 160°C para transferencia a la prenda.
- **Tiempo:** 7seg para transferencia a la prenda 25 segundos para proceso de sublimación.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en caliente.

Instrucciones de aplicación.

- **Paso 1.** Realizar el diseño.
- **Paso 2.** Recortar el material (se recomienda utilizar cuchilla de corte a 45°).
- **Paso 3.** Depilar el vinil.
- **Paso 4.** Pre calentar la prenda en la plancha para retirar la humedad.
- **Paso 5.** Colocar el grafico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.
- **Paso 6.** Planchar el grafico de 7seg para transferencia a la prenda 25 segundos para proceso de sublimación.
- **Paso 7.** Retirar el liner en caliente.

Nota: los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

Instrucciones de lavado.



Lavar en maquina estándar.



No planchar.



No lavar junto con objetos afilados.



avance

• Imagina • Crea • Innova



Utilizar detergente estándar.



Lavar a una temperatura aproximada de 40°C.

1. ELABORÓ: COMPRAS
2. FECHA: 04 / 11 / 2020

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceyec.com.mx
www.avanceyec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114