

**ORAJET 3268 GRAFICO DE IMPRESIÓN
REMOVIBLE PARA PARED**

Clave:
3710-1300

DESCRIPCIÓN

Película económica de PVC calandrado, con la característica especial de un adhesivo llamado LOW-TACK que permite después de la aplicación inicial ser movido y re-aplicado muchas veces. Es te producto está disponible en acabado blanco mate para impresión digital solvente, eco solvente, UV y látex.

- **Espesor:** 6 mil.
- **Acabado:** mate.
- **Color:** blanco.
- **Ancho:** 54 pulgadas. **Sobre pedido:** 30 y 60 pulgadas.
- **Largo:** 45.72 mts.
- **Durabilidad:** 2 años.

APLICACIONES

Ideal para paredes este grafico puede ser utilizado en aplicaciones interiores, preferentemente para superficies lisas no corrugadas o con protuberancias, no debe de presentar dobleces, deberá de quedar completamente liso (no usarse en esquinas).

- Publicidad en muros.
- Gráficos interiores.
- Impresión digital.
- Serigrafía.
- Publicidad.
- Banners.
- Rótulos.



MERCADO

El vinil de impresión base solvente Orajet 3268 puede aplicarse en paredes ya que no deja problemas de adhesivo e inclusive puede utilizarse como decoración y tiene como mercado principal, las empresas que se dediquen a dar soluciones de imagen grafica, tales como:

- Imagen grafica.
- Impresores digitales.
- Publicistas y agencias de mercadotecnia.

Avance y Tecnología en Plásticos.
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871
MATRIZ +52 (614) 4323500
atpcontacto@avanceytec.com.mx

ALMACENADO

Cuando se colocan de manera vertical solo hay que asegurar que el material es colocado dentro de su caja junto con las bases para evitar que el vinil se marque y maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga. Los rollos deben mantenerse en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar. Se debe asegurar que la humedad relativa se mantenga entre 50% y 60% y la temperatura entre 18°C y 22°C. Se debe evitar almacenarlos con exposición directa a la luz del sol o cerca de radiadores o calentadores de ambiente.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Papel desprendible o liner.	83# papel revestido de silicón con excelentes características para su desprendimiento.
Adhesivo.	Poliacrilato, fácilmente removible.
Estabilidad dimensional.	Adherencia al acero, un encogimiento a lo largo no mayor de 0.5%.
Poder adhesivo (FINAT-TM 1).	0.67 / in2 después de 24 horas.
Vida en almacén (68°F /50% humedad relativa).	2 años.
Alargamiento a la ruptura a lo ancho (DIN EN ISO 527).	200% min.
Alargamiento a la ruptura a lo largo (DIN EN ISO 527).	170% min.
Prueba de tensión a lo ancho.	25 MPa min.
Prueba de tensión a lo largo.	25 MPa min.
Acabado de la superficie.	Mate.

MANEJO

Es necesario utilizar guantes de tela sin pelusa al momento de colocar el material en una maquina de impresión para no tapar el poro del vinil con la grasa de nuestras manos. En rollos completos es recomendable manejarlo entre dos personas para evitar lesiones posteriores, tanto cuando se va a almacenar, como cuando se va a colocar en una maquina de impresión. Se recomienda la laminación de impresiones digitales para asegurarse de una vida útil más larga con la calidad más alta (brillantez, color, daños físicos).

Para evitar el enrollado y encogimiento del material, colocar en un área bien ventilada lejos de la sala de impresión, coloque el rollo impreso en forma vertical y desenrolle un poco el material. Debe haber suficiente espacio entre cada vuelta de material alrededor del cilindro de cartón para que el aire circule libremente. Esto permitirá que los gases solventes de las tintas se evaporen de forma apropiada del gráfico.

No deje el rollo impreso enrollado firmemente luego de la impresión. Esto causará que los gases de las tintas solventes queden atrapados y que puedan migrar a la capa del adhesivo del material, resultando en un menor grado de adhesión cuando se aplique el gráfico en la superficie.

Es buena idea el permitir un mínimo de 24 horas a 21°C (preferentemente 48 a 72 horas) para que las tintas se sequen (y evaporen gases) antes de cortar y rotular los bordes impresos. La superficie donde se aplicara el vinil debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante, las superficies recién pintadas o selladas deberán dejarse reposar al menos por 3 semanas después de un curado completo.

Nota: si se desea laminar el vinil, no se recomienda el uso de laminadores líquidos en este producto.

PRODUCTOS ALTERNATIVOS

Características.	VINIL ORAJET 3268	VINIL ORAJET 3628
Clave.	3710-1300	3710-1600
Adhesivo.	Poli acrilato a base de agua, de fácil remoción, transparente. Reposicionable.	Poli acrilato a base de agua, de fácil remoción, transparente. Reposicionable.
Acabado.	Mate.	Mate.
Liner.	83# Papel recubierto de silicón con excelentes características de desprendimiento.	83# Polietileno papel recubierto de silicón.
Durabilidad.	2 años al interior.	3 años al interior.
Color.	Blanco.	Blanco.
Grosor.	6 mil sin liner ni adhesivo.	3 mil sin liner ni adhesivo.
Largo.	45.72 mts.	45.72 mts.
Ancho.	54 pulgadas. Sobre pedido: 30 y 60 pulgadas.	54 pulgadas. Sobre pedido: 30 y 60 pulgadas.
Aplicaciones.	Es para impresiones donde la impresión es recortada y se le deja un borde blanco. Es importante que el cliente no utilice el orajet 3268 para murales, porque se va a despegar, la película es más gruesa y muy "pesada" para que el adhesivo soporte el peso del film y de la tinta en una aplicación tan grande.	Para murales, es decir para cubrir una pared completa por ejemplo, para impresiones grandes. No tiene contorno y se imprime de ancho a ancho una imagen grande.
Precio.	\$\$	\$

- | |
|--|
| <p>1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 19 / 08 / 2014</p> |
|--|

Avance y Tecnología en Plásticos.
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871
MATRIZ +52 (614) 4323500
atpcontacto@avanceytec.com.mx