

LAMINADOR ORAGUARD 270 MOTOXTREMEClave:
3035-0750

DESCRIPCIÓN

El Laminador Oraguard 270 Motoxtreme para uso Extremo esta formulado para proteger calcomanías y gráficos en superficies enfocadas a los deportes extremos dando una durabilidad y claridad excepcional a los mismos.

- **Color:** transparente.
- **Acabado:** brillante.
- **Espesor:** 6 mil.
- **Ancho:** 50".
- **Largo:** 22.86.
- **Unidad de venta:** rollo y metro lineal.
- **Durabilidad:** 5 años.
- **Laminado:** en frío.

APLICACIONES

El Laminador Oraguard 270 Motoxtreme para uso Extremo está diseñado para aplicaciones donde se requiere de una película que brinde gran protección, recomendado para laminar aplicaciones, tales como:

- Cuatrimotos.
- Motos para nieve.
- Motocross.
- Vehículos de deportes extremos.
- Cascos.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y a una temperatura promedio de 68°F (20°C) y 50% de humedad relativa.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Estabilidad dimensional (FINAT TM-14).	Adherido a acero, encogimiento de 0.012" max.
Resistencia a la temperatura.	Adherido a aluminio, -40°F a +230°F, sin variación.
Comportamiento al fuego (DIN 75200).	Adherido a acero, auto extingible.
Fuerza de adhesión (FINAT TM-1 después de 24 horas).	Adherido a acero inoxidable: 4.57 lb/pulg.
Fuerza de tensión (DIN EN ISO 527).	A lo largo: 19 MPa. Transversalmente: 19 MPa.
Alargamiento a la rotura (DIN EN ISO 527).	A lo largo: 150% min. Transversalmente: 180% min.
Resistencia a solventes y químicos.	A temperatura ambiente, después de 72 horas adherido a aluminio, resistencia a corto plazo a la mayoría de aceites y grasas, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis.
Vida de anaquel (68°F/humedad relativa 50%).	2 años.
Temperatura mínima de aplicación.	50°F.

MANEJO

Recomendaciones.

- Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación, o hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultara en una degradación del vinil.
- Siempre pruebe a fondo este producto para confirmar que cumple con sus requisitos.

Nota: este producto está especialmente diseñado para ser usado en conjunto con el **VINIL ORAJET 3105HT MOTOXTREME**, clave: **0556-3700-0800**, en aplicaciones que demanda protección extrema.

1. ELABORÓ: COMPRAS.
2. FECHA: 28 / 08 / 2017